

TRACTOL[®] T329

Qualitäts-Nr. / Farbton	SEKL	Nr. gemäß Farbton		
Glanzgrad	hochglänzend			
Produktbeschreibung	Deckbeschichtung auf Alkydharzbasis, verfügbar in allen gängigen Farbtönen. Einfache Verarbeitung mit allen gängigen Applikationsmethoden. Hervorragende Trocknung auch unter schwierigen Bedingungen. Bleifreie Pigmentierung mit sehr guter Deckkraft und Farbtonstabilität sowie Glanzhaltung.			
Anwendungsbereich	Schnelltrocknender 1K-Decklack für Land- und Baumaschinen.			
<u>Produktinformationen</u>				
Festkörpervolumen	ca. 50 % (je nach Farbton)			
Standardschichtdicke	trocken 40 µm , nass 80 µm			
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 12 m ² /ltr. = 12 m ² /kg bei 40 µm (Abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen).			
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³ (abhängig vom Farbton)			
Flammpunkt	+ 27 °C			
VOC	ca. 460 g/ltr.			
Lagerfähigkeit	ca. 36 Monate (unter normalen Bedingungen)			
<u>Applikationsdaten</u>				
Topfzeit	---			
Applikationsmethode	Konventionelles spritzen, Airless- und Airmixspritzen, streichen und rollen. Einstellung der Spritzviskosität mit maximal 10% T002 oder T072. Für die Verarbeitung via Airlessverfahren ist für gewöhnlich kein Verdünnen erforderlich. Zur Erzielung einer optimalen Lackierung sollten Druck und Düse den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.			
Verdünnung / Reinigung	T002 /T072			
Trocknungszeiten bei 65% rel. Luftfeuchte	Temperatur	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
	Staubtrocken	4 Std.	2 Std.	1,5 Std.
	Trocken	12 Std.	5 Std.	3 Std.
	Überarbeitbarkeit	mind. 15 Std.	8 Std.	4 Std.
		max.	-	-
	Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.			
Oberflächenvorbereitung	Die zu beschichtende Fläche muss frei von Staub, Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen sein. Als Grundierung eignet sich T816.			
Empfohlenes Farbsystem	1 x TRACTOL T816 1 – 2 x TRACTOL T329			
Überstreichbarkeit	TRACTOL T329 kann mit sich selbst überarbeitet werden.			
<u>Allgemeines</u>	Nur für gewerbliche Verwender. Achtung - Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.			
Sicherheitsratschläge	a) für ausreichende Belüftung sorgen b) keinen Sprühnebel einatmen c) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen d) Berührung mit der Haut vermeiden e) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt			
Verfügbarkeit	weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten			

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.